

1 ALGEMENE BESCHRIJVING

Shinnoki is een collectie kant-en-klare gefineerde panelen, fineerlaminaten en kantenbanden: geborsteld, gebeitst en gelakt, zodat ze niet verder hoeven te worden afgewerkt. Verkrijgbaar in 18 verschillende designs die bij alle interieur stijlen passen. De unieke mixmatch-techniek zorgt voor homogene panelen van hoogstaande kwaliteit die er uitzien als een massieve plaat. Deze techniek mixt zorgvuldig geselecteerd fineer van verschillende bomen samen tot een vel om een uniform oppervlak te garanderen.

2 TECHNISCHE DETAILS

Fineer kantenband

Kantenbanden op basis van echt fineerhout om de randen van gezaagde panelen voor meubels en interieurdecoratie af te werken. Hout is een natuurlijk product, dus de natuurlijke eigenschappen, de karakteristieken en de kenmerken ervan moeten altijd in dacht worden genomen. De fineerkanten kunnen alle specifieke kenmerken van hout bevatten, zoals spiegels, kleine kleurverschillen, enz. Open fouten doen zich echter niet voor.

- Dikte 0,6 mm
- Niet voorgelijmd
- hoogtes van 24 mm en 48 mm
- Verpakt als rollen van 100 m

Samenstelling:

- Verstevigingsmembraan voornamelijk samengesteld uit cellulose met lange vezels
- Natuurlijk fineerhout
- Kleurbeits op waterbasis
- UV-lak op basis van acrylhars

Opslag: De rollen moeten altijd horizontaal worden gestockeerd. Het ideale opslagklimaat is ongeveer 20°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 50% en 60%. Niet blootstellen aan UV-licht (zonlicht) tijdens opslag. Bescherm tegen verontreiniging door lijmen, vetten, oliën, enz.

Mechanische verwerking: door gebruik van hotmelt-lijm, compatibel met een normale lijmmachine maar ook met BAZ-type machines (CNC voor het aanbrengen van kantenband op afgeronde vormen). Hotmelttemperatuur: afhankelijk van het type hotmelt (EVA, PA, APOO, PUR) tussen 160°C en 230°C. Hoeveelheid lijm: de kleine lijmsporen zichtbaar in contact met de rand en het paneel zijn het teken van optimale verlijming. Voor een optimale hechting, houd u aan de gebruiksvoorwaarden die worden vermeld in het gegevensblad van de lijmfabrikant.

Handmatige verwerking: met behulp van een tweecomponentenlijm of een contactlijm.

Technische Informatie – Shinnoki Kantenbanden

ABS kantenband

Acrylonitril butadiëenstyreen kantenbanden om de randen van gezaagde panelen voor meubels en interieurdecoratie af te werken. ABS-kanten zijn ontwikkeld om een sterke en schokbestendige afwerking te bieden, de kleur en structuur zijn aangepast aan de panelen.

- Dikte 1 mm
- Niet voorgelijmd
- Vooraf afgewerkt en gekleurd in de massa
- Hoogtes van 24 mm en 48 mm
- Verpakt in rollen van 50 m

Samenstelling: geëxtrudeerd ABS met een bedrukt en gestructureerd oppervlak.

Opslag: De rollen moeten altijd horizontaal worden opgeslagen. Het ideale opslagklimaat is ongeveer 20°C. Stel ze niet bloot aan UV-licht (zonlicht) tijdens de opslag. Bescherm de rollen ook tegen verontreiniging door lijmen, vetten, oliën, enz.

Mechanische verwerking: Door gebruik te maken van hotmelt-lijm, compatibel met een normale lijmmachine of door een machine van het BAZ-type (CNC voor het aanbrengen van kantenbanden op afgeronde vormen). Hotmelttemperatuur: afhankelijk van het type hotmelt (EVA, PA, APOO, PUR) tussen 160°C en 230°C. Hoeveelheid lijm: kleine lijmbolletjes die zichtbaar zijn op de rand van het paneel zijn het teken van een juiste hoeveelheid. Voor een optimale hechting, houd u aan de gebruiksvoorwaarden die worden vermeld in het gegevensblad van de lijmfabrikant.

Handmatige verwerking: met een tweecomponentenlijm of contactlijm. Voor een goede hechting moet de vochtigheid van het paneel tussen 5 en 10% zijn.

De informatie in dit document werd uiterst zorgvuldig verkregen en de resultaten worden opgesteld door betrouwbare bronnen. De informatie wordt beschouwd als accuraat en correct, met voorbehoud van drukfouten, normfouten of andere vergissingen. Deze wordt enkel aangeboden voor uw overweging. Door mogelijke technische veranderingen is het de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de meest actuele informatie op te vragen/ te verkrijgen.

Decospan geeft geen garantie van welke aard ook, gedrukt of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Onverminderd het voorgaande is Decospan niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de verstrekte informatie (in het document of langs een andere weg) onjuist of onvolledig is of de gebruikers hebben nagelaten de meest actuele informatie op te vragen.